

**PRODUIT****SERIE HPC 31****DEFINITION TECHNIQUE****BICOUCHE HYDROPARQUET****DILUANT****LZC 80814 (Eau Déminéralisée)****DOMAINE D'UTILISATION**

Série destinée à la finition des parquets ou escaliers. Applicable au rouleau à main et à la brosse.

**CARACTERISTIQUES**Très bon garnissant. Bonne résistance de surface et excellente douceur.  
Usage intérieur.**CARACTERISTIQUES  
PHYSICO-CHIMIQUES**

- Densité à 20°C	: 1,04 ± 0,010
- Extrait sec	: 30% ± 1%
- Viscosité CF4 à 20°C	: 18" ± 2"
- Séchage à température ambiante	
a) Hors poussière	: 25' - 30'
b) Sec au toucher	: 1h - 1h 30'
c) Sec en profondeur	: 10h - 12h
- Dureté définitive ( minimum )	: 5 jours
- Séchage tunnel air chaud (25-60°C)	: 1 h
- Intervalle entre couches sans égrenage intermédiaire	: 1 h
- Ponçable ( minimum )	: 3 h

**CARACTERISTIQUES  
D'UTILISATION**

	ROULEAU A MAIN	PINCEAU
g/m <sup>2</sup> maximum	60 -90	60 -90
g/m <sup>2</sup> maximum	300	300
Dilution	0 à 5%	0 à 5%

**milesi vernis s. a.**

milesi vernis s.a. - 11, rue Lucien Sampaix - parc d'activité de la croix banche B.P. 108 - 91704 ste geneviève de bois

téléphone 01 60 15 93 44 - télécopie 01 69 04 69 29 - capital 686.020,57 euros - SIREN : B.311.147.631

e-mail : [milesi@milesi.fr](mailto:milesi@milesi.fr) - web : [www.milesi.fr](http://www.milesi.fr)**VERNIS DU FBG ST-ANTOINE**

Fournitures Industrielles

17, Rue de Charonne - 75011 PARIS

Tél. : 01.48.06.16.78 - Fax : 01.48.07.60.36

SARL au capital de 22.867 €



**milesi sa**  
verniss pour bois