

SheenPlus

Pour un aspect huilé avec plus de brillance

SheenPlus est une finition du bois sans COV procurant aux surfaces en bois traitées avec Oil Plus 2C une finition satinée de longue durée. Ce produit s'applique sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur, y compris les meubles, plans de travail, tables, escaliers, murs, sols, etc., traitées avec Oil Plus 2C. La combinaison de l'huile (A) et de l'accélérateur (B) garantit un durcissement rapide, d'où l'excellente protection. Qui plus est, le produit est sans solvants, ni eau.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Finition satinée de longue durée
- Sans chevauchements
- Faible consommation
- Résultat résistant aux rayures
- À base d'ingrédients naturels, 0% de COV
- À appliquer manuellement ou avec une polisseuse munie d'un pad
- 100% solide

› Caractéristiques techniques

- Base : mélange d'huiles naturelles
- Consistance : liquide
- Point d'éclair cc (astm d93) : > 60 °C
- Densité : ± 1,05 kg/L
- Teneur en COV : 0 g/L

TEMPS DE SÉCHAGE	24 - 36 heures
TEMPS DE DURCISSEMENT	7 jours
APPLICATION	Toutes les surfaces verticales et horizontales (p. ex. sols, tables, meubles, salles de bains, cuisines, escaliers, etc.).
CONSOMMATION	1L = ± 125 m ² *


TAUX DE TEMPÉRATURE	15 - 25 °C
TAUX D'HUMIDITÉ	35 - 60%
HUMIDITÉ DU BOIS	8% - 12%
STOCKAGE	Min. + 5°C, max. + 30°C Le produit peut être stocké pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.
NETTOYAGE	Au plus tôt après 2 jours : entretien sec uniquement Au plus tôt après 7 jours : nettoyage à l'eau et au All Natural Wood Cleaner (Spray)
AVANTAGES	Brillance satinée plus intense par-dessus Oil Plus 2C
DURÉE DE VIE	Une fois les composants A et B mélangés, SheenPlus doit être utilisé dans les 4 à 6 heures.

** Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte*

› Conditionnement



Set A+B Duo boîte
130 ml



Set A+B Duo boîte
390 ml



Set A+B Duo boîte
1,3 L

› Stockage

Le produit peut être stocké durant 36 mois dans un environnement sec, sans gel et dans son emballage d'origine.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

> Préparation

Utilisez toujours SheenPlus avec Oil Plus 2C.

Sur une surface non traitée :

Traitez d'abord la surface avec Oil Plus 2C. Pour cela, consultez la fiche technique de l'huile. Après au moins 24 heures de séchage, SheenPlus peut être appliqué.

Sur une surface déjà traitée avec Oil Plus 2C, où la couleur est encore intacte :

Nettoyez la surface en profondeur avec de l'eau et All Natural Wood Cleaner ou Deep Cleaner. Rincez bien à l'eau pour éliminer les résidus de savon. Une fois la surface complètement sèche, SheenPlus peut être appliqué.

Sur une surface déjà traitée avec Oil Plus 2C, où la couleur doit également être restaurée :

Rénovez d'abord la surface avec Oil Plus 2C, dans la couleur du traitement d'origine. Consultez la fiche technique pour les conseils en matière de rénovation d'Oil Plus 2C. Après 24 heures de séchage, SheenPlus peut être appliqué.

> Mode d'emploi

Sur les meubles et tables

ÉTAPE 1. Laissez sécher Oil Plus 2C durant au moins 24 heures.

ÉTAPE 2. Mélangez soigneusement les deux composants (1 à 2 minutes) dans une proportion d'environ 3 unités de A pour 1 unité de B.

ÉTAPE 3. Appliquez SheenPlus avec un pinceau, une éponge, ... puis étalez avec un Scrubby Pad rouge. Dans les 15 minutes, passez à nouveau sur la surface avec le Scrubby Pad rouge sans ajout de produit.

ÉTAPE 4. Essuyez la surface avec un Scrubby Pad blanc.

ÉTAPE 5. Enlevez d'éventuelles traces et/ou irrégularités de la surface avec un chiffon qui ne bouloche pas.

ÉTAPE 6. Laissez sécher pendant au moins 24 heures avant d'utiliser la surface. Pour optimiser le séchage et le durcissement, il est important de surveiller de près la ventilation et la température. La surface aura complètement durci après 7 jours.

Sur les sols

ÉTAPE 1. Laissez sécher Oil Plus 2C durant au moins 24 heures.

ÉTAPE 2. Mélangez soigneusement les deux composants (1 à 2 minutes) dans une proportion d'environ 3 unités de A pour 1 unité de B.

ÉTAPE 3. Appliquez SheenPlus avec une polisseuse munie d'un pad rouge de chez Rubio Monocoat. Étalez le produit pour camoufler les irrégularités de la zone traitée. Procédez de préférence par zone de 2 à 4 m² (des zones pas trop larges). Veillez à pouvoir facilement traiter la zone avec la polisseuse sans devoir passer sur le produit encore humide.

- Astuce : Si de par la configuration de la zone à traiter, il est inévitable de traiter la surface en passant sur le produit encore humide, mettez un pad blanc (ou la moitié d'un) sous vos pieds lors de l'application.

ÉTAPE 4. Dans les 15 minutes, finissez la zone avec un pad blanc de chez Rubio Monocoat afin que la surface soit totalement uniforme et bien essuyée. Enlevez d'éventuelles traces et/ou irrégularités de la surface avec un chiffon qui ne bouloche pas.

ÉTAPE 5. Répétez ces traitements sur la surface entière en procédant par des zones pouvant être traitées dans les 15 minutes.

ÉTAPE 6. Laissez sécher la surface pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser en toute prudence. Pour optimiser le séchage et le durcissement, il est important de surveiller de près la ventilation et la température. La surface aura complètement durci après 7 jours.

› Instructions d'entretien

Rénovation/entretien

Si l'usure du produit est trop importante (zone de passage), il suffit d'appliquer une nouvelle couche. Retirez tout d'abord les poussières et saletés, puis appliquez une couche d'entretien. Référez-vous aux étapes sur les pages 2 et 3 pour le nettoyage et l'application.

Si la couleur Oil Plus 2C est visiblement usée, effectuez d'abord une réparation/rénovation dans la couleur d'origine Oil Plus 2C (les composants A et B doivent être utilisés afin de restaurer la couleur). Ensuite, laissez sécher au moins 24 heures. Si nécessaire, vous pouvez d'abord appliquer SheenPlus localement, puis traiter à nouveau la surface entière avec SheenPlus.

› Astuces & conseils

- Pour des résultats optimaux, ajoutez obligatoirement le composant B SheenPlus au composant A SheenPlus en respectant la bonne proportion.
- Il est très important de respecter le temps de séchage minimum de 24 heures entre l'application d'Oil Plus 2C et celle de SheenPlus. Pour éviter une dépigmentation lors de l'application de SheenPlus, laissez complètement sécher Oil Plus 2C. Si la dépigmentation est trop importante, prolongez le séchage d'Oil Plus 2C avant d'appliquer SheenPlus.
- SheenPlus doit toujours être appliqué avec une polisseuse pour les applications sur site et ne peut jamais être appliqué avec un rouleau standard.
- La première semaine suivant l'application de SheenPlus, seul le nettoyage à sec est autorisé. Par la suite, le nettoyage humide avec All Natural Wood Cleaner (Spray) ou avec une serpillère légèrement humide est possible. Nous conseillons de limiter la fréquence de nettoyage avec une serpillère en microfibres ou un chiffon humide à une fois par semaine.
- Évitez d'appliquer une trop grande quantité du produit, car la surface peut devenir collante.
- Vu la viscosité plus élevée, nous conseillons d'utiliser un pad rouge pour appliquer initialement, puis étaler SheenPlus et non un pad beige.

REMARQUE

Le produit ne peut pas être dilué!





AVERTISSEMENT

Les chiffons ou autres outils d'application imprégnés par l'huile peuvent spontanément prendre feu et doivent donc être immergés dans l'eau après utilisation et avant de les jeter.





› Rendement

Emballage	Consommation à titre indicatif
130 ml	16,25 m ²
390 ml	48,75 m ²
1,3 L	162,5 m ²

› Outils



› Produits liés



› Certificats



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur **www.rubiomonocoat.com**

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 30/01/2024. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com